


**Verwendungsbereich:**

Hochlochziegel für Außenwände

**Vorteile:**

- ◆ **Arbeitszeitsparnis** von bis zu **17 %** gegenüber herkömmlichen, verzahnten Ziegeln im Maß von 30/25/23,8 cm.
- ◆ optimierte Wärmedämmung
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Federausbildung
- ◆ geringer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei

**technische Daten:**

Abmessungen b x l x h cm:	30 x 30 x 23,8
Wandstärke cm:	30
Gewicht ca. kg/Stk:	16,3
Bedarf Stk/m <sup>2</sup> :	13,3
Mörtelbedarf ca. l/m <sup>2</sup> :	15
Berechnungsgewicht: (ohne Verputz kp/m <sup>2</sup> )	228
$\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ [W/mK]:	0,123
$\lambda_R$ [W/mK] : WDM, unverputzt	0,137
Wärmedurchgangskoeffizient: U [W/m <sup>2</sup> K] WDM, unverputzt	0,42
Wärmedurchlasswiderstand: R [m <sup>2</sup> K/W] WDM, unverputzt	2,21
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	$f_b = 17,1$ N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit Hersteller- deklaration: (lt. EN 771-1)	15 N/mm <sup>2</sup>

**Ausschreibungstext:**

Mauerwerk 30 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.

30 cm HLZ-Mwk. M3w - M10w

Angebotenes Erzeugnis: PIA 30/30/23,8 VZ,  
Martin Pichler, Aschach.Ziegelfestigkeitsklasse 5 - 15 N/mm<sup>2</sup>, mit  
Wärmedämmmauermörtel  
M3w bis M10w gemauert,  
Wärmedurchlasswiderstand unverputzt  
mindestens R ≥ 2,20 m<sup>2</sup>K/W.

Angebotenes Erzeugnis: .....

LO S .....	.....	
SO S .....	.....	
.....m <sup>2</sup>	EP S .....	S.....

**Lieferform:**Die PIA 30/30 VZ werden foliert und auf  
Werkspaletten geliefert:

Stk./Pal.: 48

Gewicht/Pal. ca. kg: 790

**Ergänzung:**

Halbstein 30/12/23,8

**Kalkulation:**Arbeitszeit ca. 0,8 Std./m<sup>2</sup>

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. Februar 2017



**PICHLER**  
A S C H A C H  
T E L 0 7 2 7 3 / 6 4 0 5 0  
e-mail: office@pichlerziegel.at