



**PIA ROLLmörtel®**  
DIE IDEALE VERBINDUNG VON PICHLER.

---



## Vorteile am laufenden Band



- **Deckel drauf und dicht**  
Die Deckelung mit dem **PIA ROLLmörtel** führt zu einer flächig geschlossenen Lagerfuge und somit zu einem luftdichten Mauerwerk und ausgezeichneter Wärmedämmung.
- **rasend schnell**  
Der **PIA ROLLmörtel** macht eine Arbeitszeiterparnis von bis zu 50 % möglich. Kein Mörtel Anrühren, keine schweren Geräte, sondern müheloses Arbeiten. Das Waschen des Werkzeugs fällt ebenfalls weg.
- **Flexibilität statt Starrsinn**  
Die gleichmäßige Fugenstärke gibt auch dem Planziegelmauerwerk eine gewisse "Bewegungsfreiheit". Zusätzlich wird die Lagerfuge durch das Textilglas in der Längsrichtung armiert. Dies schützt das Mauerwerk vor Rissbildung.
- **Natürlich mineralisch:**  
Unser Reinheitsgebot für natürliches Bauen: die im **PIA ROLLmörtel** eingesetzten Materialien sind mineralisch, ökologisch und nachhaltig, erzeugt von einem renommierten Hersteller. Ihre Eigenschaften wie Festigkeit und Dauerhaftigkeit sind bekannt und garantiert. Von den Spezialisten von **natureplus®** wurde nach einem ca. 1 Jahr dauernden Prüfprozeß auch dem **PIA ROLLmörtel** das natureplus-Qualitätszeichen verliehen!
- **himmelschreiend still**  
Durch die flächig geschlossene Lagerfuge wird die Schalldämmung (Schalllängsleitung) deutlich verbessert.
- **saubere Sache**  
Der **PIA ROLLmörtel** wird immer in gleichbleibender Stärke aufgebracht. Eine perfekte Verarbeitung ist garantiert, absolut fehlerfrei.
- **blitz blank**  
Der **PIA ROLLmörtel** staubt nicht, es bleiben keinerlei Reste und kein Leergebinde! Es ist kein Werkzeug zu waschen. Die Baustelle ist blitzsauber.




## Werte und Vergleichsdaten

	Einheit	Plankleber	<b>PIA ROLLmörtel</b>
Lagerfuge gedeckelt		Nein	Ja
Luftdichtheit n50	h <sup>-1</sup>	-	0,52
Schalllängsleitung Standardschallpegeldifferenz nach ÖNORM EN ISO 16283-1	dB	-	55-57
charakter. Anfangsscherfestigkeit f <sub>vko</sub>	N/mm <sup>2</sup>	0,12	0,16
Mittelwert Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	33	34
Prozentual: charakter. Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	27	28

# Verarbeitung - einfach simpel

vornässen, **PIA ROLLmörtel** auflegen, wässern und weiter geht es mit der nächsten Schar. Auch Anschlüsse sind kein Problem.

Das Aufbringen des **PIA ROLLmörtel** wird zum Kinderspiel und das Hantieren mit dem schweren Mörtel oder der Mörtelwalze entfällt völlig.



## aufrollen

Der **PIA ROLLmörtel** ist 25 cm breit und wird in Rollen zu 15 lfm geliefert.

Die exakt benötigte Menge wird einfach mit einem Stanley-Messer abgeschnitten.



## wässern

Ein Gartenschlauch und eine Handbrause oder eine Gießkanne sind das erforderliche Equipment für schnelles Mauern.



## Fertig!

Schar für Schar wird blitzschnell aufgemauert, bis zu 50 % schneller als herkömmlich. Der **PIA ROLLmörtel** ist perfekt verarbeitet, auch Anschlüsse sind kein Problem.





## PIA ROLLmörtel®

▼ IN ZUSAMMENARBEIT MIT:



WEITERE INFORMATIONEN SIEHE:

[www.pichlerziegel.at](http://www.pichlerziegel.at)  
Youtube „Rollmörtel“  
[facebook.com/ZiegelwerkPichlerAschach](https://facebook.com/ZiegelwerkPichlerAschach)

Patentnummer: AT 514497



A-4082 Aschach/Donau, Tel. 072 73/64 05-0, Fax 072 73/64 05-17  
[office@pichlerziegel.at](mailto:office@pichlerziegel.at), [www.pichlerziegel.at](http://www.pichlerziegel.at)



Stand Februar 2018